

**TEHNIČKI LIST 13.01.05 - BiH**  
**GRAĐEVINSKA LJEPILA**



## **AKRINOL INTERIER**

Ijepilo za keramiku

### **1. Opis, upotreba**

AKRINOL INTERIER je na bazi cementa izrađeno višenamjensko građevinsko ijepilo za unutrašnju upotrebu. Primjereno je za lijepljenje keramičkih pločica, klinkera, staklenih i drugih mozaika na neproblematične zidne (fine krečne, krečno-cementne i cementne maltere) i podne površine (beton, cementni estrisi).

### **2. Način pakiranja**

Papirne vreće od 25 kg.

### **3. Tehnički podaci**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>gustoća (za ugradnju pripremljena malter smjesa (kg/dm<sup>3</sup>)</b>   |  | <b>~1,61</b>                             |
| vrijeme<br>obradivosti<br>mase za<br>lijepljenje i<br>druga<br>funkcionalna<br>vremena T =<br>+20 °C, rel. vl.<br>zraka = 65 % | otvoreno vrijeme za ugradnju pripremljene<br>smjesi za lijepljenje<br>(sati) | 3 do 4                                   |
|  | otvoreno vrijeme nanešenog ijepila<br>(minute)                               | 20 – 25                                  |
|  | mogućnost popravljanja fuge priljepljene<br>pločice<br>(minute)              | max. 10                                  |
|  | prohodnost priljepljene podne pločaste<br>obloge<br>(sati)                   | nakon ~12                                |
|  | mogućnost fugiranja<br>(sat)   | nakon ~4 – 8 (zidovi)<br>nakon ~24 (pod) |
| zatezna čvrstoća 20 minuta nakon nanosa<br>EN 1346<br>(MPa)  |  | >0,5                                     |
| klizanje priljepljene pločice<br>EN 1308<br>(mm)   |  | <0,5                                     |
| početna zatezna čvrstoća<br>EN 1348<br>(MPa)   |  | >0,5                                     |
| početna zatezna čvrstoća<br>EN 1348<br>(MPa)   |  | >0,5                                     |
| temperaturna postojanost<br>(°C)   |  | <b>-40 do +70</b>                        |

glavni sastojci: cement, polimerno vezivo, silikatna punila, celulozni zguščivač



Razvrstavanje po EN 12004: C1 T

#### 4. Priprema podloge

Podloga mogu biti tvrde, suhi i čisti fini krečni, krečno-cementni ili cementni malteri, te suhe dovoljno hrapave i čiste betonske površine i površine cementnih estriha, bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka ulja i masti, te druge prljavštine.

Nove maltere prije lijepljenja obloga sušimo najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine (podatak se odnosi na normalne uslove:  $T = +20^{\circ}\text{C}$ , rel. vl. = 65 %). Betonske podloge i cementni estrihi moraju biti stari najmanje mjesec dana.

Očišćene standardne podloge prije nanošenja ljepila obično samo navlažimo, a jače i neravnomjerno upijajuće podloge (stare betonske podloge) premažemo, odnosno impregniramo razrijeđenom AKRIL EMULZIJOM (AKRIL EMULZIJA : voda = 1 : 1, potrošnja: 90 - 100 g/m<sup>2</sup>).

Za predpremaz na podlogama kao što su vlaknasti cement i gipsane ploče i šperploča, upotrijebite VEZAKRIL Primer (potrošnja ~ 300ml / m<sup>2</sup>). Za ne upijajuće površine poput starih keramičkih pločica, glatkog betona i slično koristimo AKRINOL Super Grip (potrošnja: ~ 150 g / m<sup>2</sup>).

#### 5. Priprema i ugradnja ljepila

Ljepilo pripremimo tako da sadržaj vreće – 25 kg suhe mase umiješamo u ~6,25 l vode, kako bi dobili homogenu masu bez grudvica. Pustimo je 10 minuta, da nabubri, te nakon toga ponovno dobro promiješamo i ako je potrebno dodamo još malo vode. Pripremljena masa za lijepljenje upotrebljiva je približno 3 do 4 sata.

Alat za nanošenje ljepila je nazubljena čelična špahtla ili nazubljena čelična zidarska gletarica. Prilikom lijepljenja srednje velikih pločica – sa stranicama između ~ 10 i 20 cm – širina i dubina zubaca na špahtli, odnosno na gletarici trebala bi biti 4 do 6 mm, za lijepljenje manjih pločica i mozaika upotrebljavamo alat s finijim, za pločice sa stranicama većim od ~20 cm alat s više grubim nazubljenjem. Kod određivanja veličine plohe na koju razprostiremo ljepilo, poštujemo da je u normalnim uslovima otvoreno vrijeme za zid, odnosno na pod nanešenog ljepila približno 20 do 25 minuta. Pločice polažemo na dodir ili na fugu, u drugom slučaju u fuge ulažemo odgovarajuće široke plastične distancere. Vrlo upojne pločice prije lijepljenja navlažimo u vodi. Nalijeganje pločica možemo promijeniti najviše 10 minuta po ugradnji.

Radove izvodimo samo u primjernim mikroklimatskim uslovima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od  $+5^{\circ}\text{C}$  i ne viša od  $+35^{\circ}\text{C}$ , relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Fuge između pločica naknadno zapunimo masom za fugiranje u izabranoj nijansi, dilatacijske fuge zapunjavamo odgovarajućim trajno elastičnim kitom.

Okvirna, odnosno prosječna potrošnja (ovisna je o veličini pločica, odnosno o nazubljenju alata za nanošenje):  
AKRINOL INTERIER ~ 2 do 3 kg/m<sup>2</sup>

#### 6. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom, posušena zaprljanja ne možemo odstraniti.

Nepotrošenu suhu smjesu u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za moguću kasniju upotrebu. Neupotrebljive ostatke izmješamo s vodom i stvrdnute odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04).

Očišćena ambalaža može se reciklirati.

#### 7. Sigurnost pri radu

Detaljnija uputstva u vezi rukovanja proizvodom, upotrebe lične zaštitne opreme, postupanja s otpadom, čišćenja alata, mjera za prvu pomoć, oznaka upozorenja, navoda upozorenja, komponenti koje određuju opasnost, izjava o opasnosti i sigurnosne izjave su navedeni u sigurnosnom listu proizvoda, koji možete pronaći na JUB-ovoj internet strani ili ga možete zahtijevati od proizvođača ili od prodavača. Pri ugradnji proizvoda je potrebno uvažavati i uputstva i propise iz zaštite pri građevinskim, fasaderskim i molerskim poslovima.



## 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od navlaživanja. Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima, izvan dohvata djece!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

## 9. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u JUB-u već više godina uvedenim sistemom cjelevitog praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za građevinarstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inostranstvu. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja pri radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

## 10. Ostale informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu izrađena su na osnovu naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovana zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjaje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-040/20-čad**, 10.12.2020

---

Uvoznik, zastupnik i distributer za BiH:

**JUB d.o.o. Sarajevo**

Vlakovo 3  
71215 Blažuj  
Bosna i Hercegovina  
T: +387 33 692240  
+387 33 692245  
F: +387 33 692241  
E: [jub@jub.ba](mailto:jub@jub.ba)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)



ISO 9001 Q-159  
ISO 14001 E-034  
ISO 50001 En-024  
ISO 45001 H-022



Proizvod je proizведен u organizaciji koja posjeduje certifikate:  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

