

TEHNIČKI LIST 04.01.20-HRV**PROIZVODI ZA ZAHTJEVNIJE DEKORATIVNE OBRADJE ZIDNIH POVRŠINA**

DECOR Delight

Dekoratívni premaz za unutarnje površine

1. Opis, upotreba

DECOR Delight je profinjen i prestižan dekorativni završni premaz namijenjen za interijer. Odlikuje ga biserni efekt, izuzetno jednostavna aplikacija i dobra paropropusnost. Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama DECOR Delight se može koristiti u prestižnim ambijentima, kod klasičnih i neoklasičnih stilova, u modernim prostorima, javnim objektima i privatnim stanovima. Nezapaljiv je, postaje otporan na čišćenje nakon 21 dan od ugradnje.

2. Način pakiranja, nijanse

plastične kantice od 0,65 kg:

- Nijanse : DECOR Delight light silver
DECOR Delight dark gold
- Obje osnovne nijanse je moguće nijansirati na JUMIX nijansirnim postajama na prodajnim mjestima

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)		1,02 (± 5%)
HOS (VOC) sadržaj lako hlapivih organskih tvari (g/l)		<1 Zahtjev EU VOC – kategorija A/I (op 01.01.2010): <200
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na opip	~4 -5
	primjereno za daljnju obradu	~24 - 48

glavni sastojci: akrilno vezivo, punilo, pigmenti, aditivi.

4. Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine.

Novo ugrađene žbuke i mase za izravnavanje u normalnim uvjetima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo, odnosno dozrijevamo najmanje 1 dan za svaki mm debljine, za betonske podloge vrijeme sušenja je minimalno jedan mjesec. Sa već prebojanih površina odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose boja, te nanose uljanih boja, lakova i emajla. Zidnim plijesnima zaražene površine prije bojanja obavezno dezinficiramo.

5. Priprema boje

DECOR Delight prije upotrebe samo ručno promiješamo.

6. Nanošenje boje

Prije ugradnje DECOR Delight, na podlogu nanijeti DECOR Primer fine quartz. Za DECOR Delight light silver temeljni premaz ne nijansiramo, već ga nanosimo u osnovnoj, bijeloj nijansi. Za DECOR Delight dark gold nijansiramo DECOR



Primer fine quartz u sivu nijansu (DELIGHT500Z). Temeljni premaz nanosimo valjkom ili kistom i sušimo 4-5h prije završne obrade.

Nanos dekorativne tehnike: Nijansiran i ručno promiješan DECOR Delight (nakon doziranja pigmenta ne smije se miješati u tresaču!) nanosimo kistom križnim potezima. Nakon 15 - 20min, tj. kada materijal veže za podlogu zaglađujemo ga plastičnom lopaticom i tako uzrokuje »pucanje« perli koje daju završni izgled dekorativne tehnike.

Bojanje je moguće samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno u primjernim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Okvira odnosno prosječna potrošnja:

DECOR Delight	100 - 110 g/m ²
---------------	----------------------------

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom

7. Zaštita na radu

Detalnija uputstva za rukovanje s proizvodom, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, postupanje s otpadom, čišćenje alata, mjere prve pomoći, oznake upozorenja, komponente koje određuju opasnost, izjave o opasnosti i sigurnosne izjave možete pronaći na Jubovoj mrežnoj stranici ili zatražiti od proizvođača ili trgovca. Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je poštivati i uputstva i propise kod građevinskih, fasaderskih i soboslikarskih radova.

8. Održavanje obrađenih površina

Obrađene površine ne trebaju neko posebno održavanje. Neprihvaćenu prašinu i drugu neprihvaćenu prljavštinu možemo pomesti ili usisati. Prihvaćenu prašinu i mrlje odstranimo slabijim trljanjem mokrom krpom ili spužvom namočenom u otopinu univerzalnog sredstva za čišćenje, potom površinu obrišemo vlažnom čistom krpom.

9. Skladištenje, uvjeti transporta i rok upotrebe

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok upotrebe pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

11. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Postizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

12. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Nijansirani proizvod se od uzorka u ton karti može razlikovati, te je ovisan o tehnici ugradnje proizvoda, debljini i broju nanosa. Za kontrolu je mjerodavan pravilno osušen nanos na testnu podlogu i standard predmetne nijanse, koja se čuva u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi, koja je posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, iz uputstava u ovom tehničkom listu, neprikladne pripreme proizvoda, nepoštivanje egalizacijskih pravila, nanosa na nepriklano pripremljenu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB/ver.1/; 01.11.2019.



JUB Trgovina i promet, d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

